

Estucopanel en polvo secado rápido

El Estucopanel es una masilla en polvo de color blanco crema fabricado con ligantes minerales y aditivos especiales, que le permiten un óptimo desempeño en sistemas de acabado para construcción liviana.

Ventajas

El Estucopanel en polvo secado rápido es un producto versátil, puede llenar o dar acabado, es de gran capacidad adherente, posee estabilidad volumétrica y adecuada permeabilidad a la humedad. Debido a su formulación, tiene un tiempo de secado apropiado que favorece el rendimiento en obra.

Aplicaciones

- El Estucopanel en polvo secado rápido es un producto desarrollado para usos en interiores, es de rápida y fácil aplicación.
- Permite llenar y detallar hasta el acabado final, obteniendo superficies planas y lisas.
- Fue desarrollado para recubrimientos de paneles de yeso o cartón yeso
- Ofrece alta adherencia entre la cinta y las placas de panel yeso.
- Permite pegar efectivamente placas de panel yeso sobre diferentes sustratos: muros en concreto vaciado o prefabricado, muros en ladrillos o bloques de hormigón (Revoque en seco o Sistema de Estampillado).

Características Técnicas

Presentación / textura: Material en polvo.

Densidad aparente: 1.30 - 1.35 g/mL.

Consumo: 1.2 - 1.6 kg/m² por milímetro de espesor.

Tiempo de fraguado: 35 - 55 minutos en condiciones normales (23-25°C, HR 50-70%).

Tiempo de trabajo: Mínimo 18 minutos siguiendo especificaciones adecuadas de preparación descritas en esta ficha técnica.

Color: Blanco Crema.

Presentación: Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 10 kg y 25 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación

Adicione Estucopanel en polvo al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia plástica. La pasta preparada tiene un tiempo útil de 18 minutos antes de comenzar su fraguado, medidos a partir de su mezcla con agua.

No mezcle el Estucopanel en polvo secado rápido con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable (libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia y durabilidad del producto).

Para tratamiento de juntas: llene con suficiente Estucopanel en polvo secado rápido la junta y deje secar antes de aplicar más material. Antes de pegar la cinta empareje el material sobre la junta retirando con la espátula el material en exceso. Aplique material fresco y coloque la cinta del modo convencional en tramos cortos.

Preparación y Aplicación

Presione firmemente la cinta con una espátula ancha y retire la masilla sobrante raspándola y asentándola para eliminar también las burbujas de aire atrapadas y mejorar la adherencia. Finalmente recubra la cinta con las siguientes capas de masilla hasta el acabado.

Para acabado: Comience la aplicación del Estucopanel en polvo secado rápido llenando por capas y esperando que seque cada capa lo suficiente para soportar la siguiente, hasta lograr el acabado final. Regularmente son suficientes de 2 a 3 capas, dependiendo de las condiciones de la aplicación.

Aunque el acabado se consigue con el alisado de la llana, se pueden corregir las imperfecciones con una lija fina antes de pintar, si es necesario y luego retire completamente el polvo formado. Con este producto se puede recubrir fácilmente toda la superficie del panel, para un acabado perfectamente nivelado.

Recomendaciones

Conserve el Estucopanel en polvo secado rápido en un lugar seco, protegido del sol y la humedad.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 18 minutos tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y las otras herramientas.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SOACHA Transversal 11 No. 4 - 35 Sur - Soacha PBX: (571) 840 0077
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Soacha - Colombia